

Link do produktu: <https://przemyslowy.sklep.pl/torggler-neoplast-latex-p-308.html>

TORGGLER NEOPLAST LATEX

Cena brutto	242,80 zł
Cena netto	197,40 zł
Producent	Torggler

Opis produktu

Domieszka jest dyspersją wodną specjalnie dobranych kopolimerów na bazie butadienu oraz styrenów. Stosowana jest do zapraw naprawczych, wyrównujących, murarskich, tynkarskich, klejowych i modyfikacji betonu oraz innych mas na bazie cementu - w celu zwiększenia przyczepności do podłoża, uplastycznienia oraz polepszenia parametrów wytrzymałościowych.

PRZEZNACZENIE I ZASTOSOWANIE

Domieszka poprzez chemiczne wiązanie kopolimerów z podłożem silnie (2 do 3 razy) zwiększa przyczepność zwykłych zapraw cementowych lub betonu do podłoża. Dodatkowo domieszka pozwala zmniejszyć ilość wody zarobowej w mieszance betonu czy zaprawy (przy zachowaniu tej samej konsystencji), dzięki czemu znacznie zwiększa się wytrzymałość końcowa, wodoszczelność i mrozoodporność a także zmniejsza się możliwość powstania spękań i rys skurczowych. Dzięki zastosowaniu domieszki znacznie polepsza się jakość zaprawy po rozmieszaniu. Zaprawa w stanie świeżym staje się bardziej plastyczna i tiksotropowa, co ułatwia jej nanoszenie. Beton po stwardnieniu charakteryzuje się zwiększoną wytrzymałością na ściskanie i zginanie. Ponad 2-krotnie zwiększa się także wytrzymałość betonu na ścieranie. Po zastosowaniu domieszki tynk, zaprawa lub beton stają się bardziej odporne na działanie soli, mrozu, olejów i benzyn.

Domieszka NEOPLAST LATEX szczególnie polecana jest do wykonywania obrzutek tynkarskich pod tynki renowacyjne i zwykłe wykonywane na trudnych podłożach, warstw szczepnych przy renowacji betonu, wypełnień wodoszczelnych, okładzin ceramicznych na trudnych podłożach, szpachlowania cienkowarstwowego, posadzek betonowych zacieranych, polimerowo-cementowych hydroizolacji powłokowych, sporządzania wzmocnionych zapraw do fugowania płyt, płytek i cegieł itp. Nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. W przypadkach nietypowych konsultować się z Działem Technicznym producenta.

SPOSÓB STOSOWANIA

Domieszkę dodawać do wody zarobowej (jeszcze przed dodaniem kruszywa, cementu czy zaprawy).

Uwaga: Tynki, zaprawy lub beton układać w jednej lub w kilku warstwach, ale zawsze wg zasady „mokre na mokre”.

Przestrzegać zasady, iż rozcieńczenie domieszki jest tym większe, im większa jest grubość warstwy oraz im grubsze jest ziarno kruszywa w mieszance.

Rozcieńczenie domieszki stosować następująco:

1. Do warstwy szczepnej stosowanej przy naprawach betonu - (np. zaprawą cementową 1:3) Kruszywo 0-1mm wymieszane z cementem w proporcji 1:1. Grubość warstwy szczepnej do 3mm. Rozcieńczenie NEOPLAST LATEX : wody = 1:1. Zużycie domieszki ok. 0,3kg/m².
2. Przyklejanie płytek na podłożach trudnych Z wykorzystaniem kleju TILE 100. Suchą zaprawę klejową zarobić NEOPLAST LATEX rozcieńczonym wodą w proporcji 1:1. Zużycie domieszki ok. 0,5-0,8kg/m².
3. Warstwa szczepna przy naprawach betonu lub żelbetu Z wykorzystaniem EKOR 45. Grubość warstwy szczepnej do 3mm. Rozcieńczenie NEOPLAST LATEX : wody = 1:2. Zużycie domieszki ok. 0,15kg/m².
4. Warstwa szczepna przy renowacji betonu lub żelbetu Z wykorzystaniem ARS RESTAURO lub ARS RINNOVA. Grubość warstwy szczepnej do 3mm. Rozcieńczenie NEOPLAST LATEX : wody = 1:2. Zużycie domieszki ok. 0,15kg/m².
5. Obrzutka tynkarska Kruszywo 0-1mm wymieszane z cementem w proporcji 1:1. Grubość warstwy 5-7mm. Rozcieńczenie NEOPLAST LATEX : wody = 1:2. Zużycie domieszki: - ok. 0,2kg/m² przy wykonywaniu tynków renowacyjnych np. EKOR 44R, ARS INTONACO WTA, ARS DEIDRO - obrzutka pokrywająca maksimum 50% powierzchni - ok. 0,4kg/m² przy obrzutce pokrywającej 100% powierzchni.
6. Wypełnienia betonem lub zaprawą wodoszczelną Kruszywo 0-1mm wymieszane z cementem w proporcji 3:1. Grubość wypełnienia od 3mm. Rozcieńczenie NEOPLAST LATEX : wody = 1:4. Zużycie domieszki ok. 0,2kg/kg cementu.
7. Do poprawy przyczepności pierwszej warstwy hydroizolacji ze sztywnej mikrozaprawy cementowej ANTOL AQUAPROOF

na trudnych podłożach (np. uprzednio gruntowanych ARS ANTISALE) Suchą zaprawę [ANTOL AQUAPROOF](#) zarobić NEOPLAST LATEX rozcieńczonym wodą w proporcji 1:2 lub 1:3. Zużycie domieszki ok. 0,2-0,3kg/m²

Produkt posiada dodatkowe opcje:

opakowanie: 10 kg